Leinertex
A cor do sonho realizado

# Boletim Técnico

| | |
|---|---|
| **Produto:** | **Rústico Textucril** |
| **Descrição:** | Produto à base de resina acrílica, hidrorrepelente, para acabamento rústico de efeito riscado, em alto relevo. Possibilita vários efeitos decorativos através de criatividade e equipamento de aplicação. A grande consistência permite disfarçar imperfeições da superfície. |
| **Indicação de uso:** | Interior e exterior |
| **Cores:** | Disponível em cores prontas para uso, conforme catálogo de cores. |
| **Classificação normativa:** | Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos – item 4.6.3 (textura de grãos grossos - rústica). |
| **Embalagens:** | Lata 23 kg \| Caixa 25 kg \| Saco 15 kg — **Acabamento:** Efeito riscado. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimento:** | 23 kg/Por demão = 5,3 m² a 7,6 m².<br>25 kg/Por demão = 5,8 m² a 8,3 m².<br>15 kg/Por demão = 3,4 m² a 4,9 m². | **Número de demãos:** | **uma demão.** | **Diluição:** | Se necessário, até 3% de água potável. |

| | |
|---|---|
| **Preparação da superfície:** | Realizar a preparação da superfície conforme a ABNT NBR 13245: Para se obter uma pintura econômica, uniforme e durável é indispensável que toda superfície esteja firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo. |

| TIPO DE SUPERFÍCIE | CORREÇÃO IMEDIATA |
|---|---|
| Reboco e concreto novo | Aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Depois aplique LEINERTEX Selador Acrílico Pigmentado ou LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto. |
| Reboco fraco e de baixa coesão | Remover o que estiver solto e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto |
| Superfícies altamente absorventes como gesso e fibrocimento | Aplicar LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto. |
| Superfícies caiadas, descascadas, muito porosas ou calcinadas | Raspar, lixar, escovar e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto. |
| Imperfeições rasas | Superfícies internas: Corrigir com LEINERTEX Massa Corrida ou LEINERTEX Base Niveladora Interior, conforme instruções de uso do produto. |
| | Superfícies externas: Corrigir com LEINERTEX Massa Acrílica ou LEINERTEX Base Niveladora Exterior, conforme instruções de uso do produto. |
| Imperfeições profundas | Corrigir com reboco e aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes |
| Manchas de gordura ou graxa | Lavar com solução de água potável e detergente doméstico. Enxaguar e aguardar a secagem antes de pintar. |
| Áreas mofadas | Eliminar a causa da umidade. Ex.: Infiltrações, goteiras ou vazamentos. Lavar a área mofada com solução de água potável e água sanitária em partes iguais, aguardar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem antes de pintar |
| Superfícies brilhantes e acetinadas | Fazer o lixamento até a eliminação total do brilho. Escovar e limpar antes de pintar. |
| Superfícies metálicas | Realizar prévio tratamento antioxidante como jateamento ou fosfatização. Também é necessário Fundo Anticorrosivo antes de receber a aplicação da tinta látex. É aconselhável utilizar uma tinta específica para metais. |
| Superfícies que não aceitam pinturas à base d'água | Superfícies esmaltadas, vitrificadas, envernizadas, enceradas, plastificadas, emborrachadas ou brilhantes: Nestas superfícies não haverá aderência eficiente da tinta. |

| **Tempo de secagem:** | **Composição Química:** | **Aplicação:** |
|---|---|---|
| Ao toque: 01 hora.<br>Final: 8 horas.<br>Cura Total: 72 horas. | Dispersão aquosa de polímeros estireno-acrílicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e aditivos. | Usar desempenadeira metálica e plástica. Recomenda-se aplicar como fundo para o Rustico Textucril uma demão de tinta LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Selador Acrílico ou LEINERTEX Evolution Acrílico Fosco na mesma cor. Espalhar o Rustico Textucril com desempenadeira metálica em uma área de 2 a 3 metros, sem diluição. Com a mesma desempenadeira, retirar o excesso do material até atingir as pedras de riscagem. A seguir, com uma desempenadeira plástica, criar o efeito riscado em movimentos verticais, horizontais, diagonais ou circulares, conforme o acabamento desejado. Após riscar, acentuar as áreas espalhadas alisando-as ligeiramente com a desempenadeira plástica. |

**Informações de desempenho técnico:**

| Metodologia de ensaio: | Resultados: | | |
|---|---|---|---|
| Teor de sólidos – ABNT NBR 15315 | >77% | | |
| Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) – ABNT NBR 16388 | <35 g/L | | |
| Resistência ao crescimento de fungos em placas Petri, com lixiviação – ABNT NBR 15987 | Resiste | | |
| ABNT NBR 13.528 - Resistência de aderência à tração (sem exposição ao intemperismo artificial em QUV) | > 600 N | | |
| ABNT NBR 13.528 - Resistência de aderência à tração (com exposição ao intemperismo artificial em QUV) | Após 200 horas - QUV: > 800 N | Após 400 horas - QUV: > 1.250 N | Após 600 horas - QUV: > 600 N |
| Aptidão para dissimular uma fissura (UEAtc: 1978) – largura da fissura dissimulada (mm) | < 0,2 | | |
| Viscosidade: | 98.000 cP a 115.000 cP | | |
| pH: | 8,5 a 10,0 | | |
| Massa específica: | 1,83 à 1,94 g/cm3 | | |

**Recomendações:**

**Nunca usar caiação como fundo. Evitar pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Condições climáticas menos favoráveis (temperatura baixa e umidade relativa do ar elevada) podem causar o retardamento da secagem e cura deste produto.**
**Até 30 dias após a pintura de tintas látex, pingos de chuvas podem provocar manchas. Se isso acontecer, lave toda a superfície com água imediatamente.**
**O rendimento e o desempenho do produto dependem da correta preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante: nivelamento da superfície, condições climáticas e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador.**
**Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto.**
**Conserve a nota fiscal e número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.**
**Em caso de quaisquer outras dúvidas ou esclarecimentos mais específicos, consulte nosso departamento técnico antes de utilizar o produto.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Assessoria Técnica:** | A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244. | | |
| **Armazenagem:** | As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias. | | |
| **Empilhamento máximo recomendado:** | Latas 23 kg: 04 unidades. | Caixas 25 kg: 03 unidades | Saco 15 kg: 07 unidades |
| **Validade:** | Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta. | **Última revisão: 19/05/2023** | |

***Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.***