Leinertex
A cor do sonho realizado

Boletim Técnico

Produto:	**Textura Textucril**		
Descrição:	Produto à base de resina acrílica, hidrorrepelente, para acabamentos texturizados em alto relevo. Possibilita vários efeitos decorativos através de criatividade e equipamento de aplicação.		
Indicação de uso:	Interior e exterior		
Cores:	Disponível em cores prontas para uso, conforme catálogo de cores.		
Classificação normativa:	Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos – Item 4.6.2 (textura grãos médios):		
Embalagens:	Lata 23 kg | Caixa 25 kg | Saco 15 kg	**Acabamento:**	Textura em alto relevo.

Rendimento:	Lata 23 kg por demão: 10 m² a 13 m². Caixa 25 kg por demão: 11 m² a 14 m². Saco 15 kg por demão: 6,6 m² a 8,4 m²	**Número de demãos:**	**uma demão.**	**Diluição:**	Se necessário, até 5% de água potável.

	Preparação da superfície:	Realizar a preparação da superfície conforme a ABNT NBR 13245: Para se obter uma pintura econômica, uniforme e durável é indispensável que toda superfície esteja firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.
TIPO DE SUPERFÍCIE		**CORREÇÃO IMEDIATA**
	Reboco e concreto novo	Aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Depois aplique LEINERTEX Selador Acrílico Pigmentado ou LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.
	Reboco fraco e de baixa coesão	Remover o que estiver solto e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto
	Superfícies altamente absorventes como gesso e fibrocimento	Aplicar LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.
	Superfícies caiadas, descascadas, muito porosas ou calcinadas	Raspar, lixar, escovar e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.
	Imperfeições rasas	Superfícies internas: Corrigir com LEINERTEX Massa Corrida ou LEINERTEX Base Niveladora Interior, conforme instruções de uso do produto. Superfícies externas: Corrigir com LEINERTEX Massa Acrílica ou LEINERTEX Base Niveladora Exterior, conforme instruções de uso do produto.
	Imperfeições profundas	Corrigir com reboco e aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes
	Manchas de gordura ou graxa	Lavar com solução de água potável e detergente doméstico. Enxaguar e aguardar a secagem antes de pintar.
	Áreas mofadas	Eliminar a causa da umidade. Ex.: Infiltrações, goteiras ou vazamentos. Lavar a área mofada com solução de água potável e água sanitária em partes iguais, aguardar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem antes de pintar
	Superfícies brilhantes e acetinadas	Fazer o lixamento até a eliminação total do brilho. Escovar e limpar antes de pintar.
	Superfícies metálicas	Realizar prévio tratamento antioxidante como jateamento ou fosfatização. Também é necessário Fundo Anticorrosivo antes de receber a aplicação da tinta látex. É aconselhável utilizar uma tinta específica para metais.
	Superfícies que não aceitam pinturas à base d'água	Superfícies esmaltadas, vitrificadas, envernizadas, enceradas, plastificadas, emborrachadas ou brilhantes: Nestas superfícies não haverá aderência eficiente da tinta.

Tempo de secagem:	**Composição Química:**	**Aplicação:**
Ao toque: 01 hora. Final: 8 horas. Cura Total: 72 horas.	Dispersão aquosa de polímeros estireno-acrílicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e aditivos.	Recomenda-se aplicar como fundo para a Textura Textucril uma demão de tinta LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Selador Acrílico ou LEINERTEX Evolution Acrílico Fosco na mesma cor. Aplicar uma demão de Textura Texucril com rolo próprio para textura. O relevo depende do tipo de rolo utilizado, da espessura da camada aplicada e do espalhamento do

Informações de desempenho técnico:

Metodologia de ensaio:	Resultados:		
Teor de sólidos – ABNT NBR 15315	>75%		
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) – ABNT NBR 16388	<35 g/L		
Resistência ao crescimento de fungos em placas Petri, com lixiviação – ABNT NBR 15987	Resiste		
ABNT NBR 13.528 - Resistência de aderência à tração (sem exposição ao intemperismo artificial em QUV)	> 600 N		
ABNT NBR 13.528 - Resistência de aderência à tração (com exposição ao intemperismo artificial em QUV)	Após 200 horas - QUV: > 800 N	Após 400 horas - QUV: > 1.250 N	Após 600 horas - QUV: > 600 N
Aptidão para dissimular uma fissura (UEAtc: 1978) – largura da fissura dissimulada (mm)	< 0,2		
Determinação da refletância à radiação solar conforme ASTM E 1918-06 – Standard Test Method for measuring solar reflectance of horizontal and low-sloped surfaces in the field.	• Leinertex Textura Textucril Cores Claras: Refletância: (76 a 80 %) Absortância: (20 a 24%)	• Leinertex Textura Textucril Cores Médias Refletância: (46 a 50%) Absortância: (50 a 54 %)	• Leinertex Textura Textucril Cores Escuras Refletância: (16 a 20%) Absortância: (80 a 84%)
Viscosidade:	120.000 cP a 160.000 cP		
pH:	8,5 a 10,0		
Massa específica:	1,77 à 1,83 g/cm3		

Recomendações:

Nunca usar caiação como fundo. Evitar pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Condições climáticas menos favoráveis (temperatura baixa e umidade relativa do ar elevada) podem causar o retardamento da secagem e cura deste produto. Até 30 dias após a pintura de tintas látex, pingos de chuvas podem provocar manchas. Se isso acontecer, lave toda a superfície com água imediatamente. O rendimento e o desempenho do produto dependem da correta preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante: nivelamento da superfície, condições climáticas e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador.Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Conserve a nota fiscal e número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica. Em caso de quaisquer outras dúvidas ou esclarecimentos mais específicos, consulte nosso departamento técnico antes de utilizar o produto.

Assessoria Técnica:	A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244.			
Armazenagem:	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias.			
Empilhamento máximo recomendado:	Latas 23 kg: 04 unidades.	Caixas 25 kg: 03 unidades	Saco 15 kg: 07 unidades	
Validade:	Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta.			**Última revisão: 19/05/2023**

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.