



<b>Produto:</b>		<b>Base Niveladora Interior</b>			
<b>Descrição:</b>		De uso exclusivamente interno, a Base Niveladora Interior é um produto inovador, ideal para corrigir pequenas imperfeições e nivelar superfícies de concreto. Possui maior capacidade de enchimento que a massa corrida convencional, no entanto após a aplicação deste produto, se desejar obter acabamento liso (final), é imprescindível a aplicação de uma a duas demãos de massa corrida convencional. Produto não destinado ao acabamento ou reparo de trincas e fissuras.			
<b>Indicação de uso:</b>		Interior.			
<b>Cores:</b>		Branco			
<b>Classificação normativa:</b>		Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos – Item 4.7.2 (massa niveladora interior):			
<b>Embalagens:</b>		Galão plástico e metálico 5 kg   Balde 25 kg   Caixa 25 kg   Lata 28 kg *Consultar embalagens disponíveis para cada região.		<b>Acabamento:</b> Fundo branco fosco.	
 <b>Rendimento:</b>		Galão 5 kg/demão: 2,1 m <sup>2</sup> a 2,6 m <sup>2</sup>   Balde e caixa 25 kg/ por demão: 10,7 m <sup>2</sup> a 13,3 m <sup>2</sup>   Lata 28 kg / por demão: 12 m <sup>2</sup> a 14,9 m <sup>2</sup> .		 <b>Número de demãos:</b> Uma a três. Aplicar camadas finas até obter o nivelamento desejado.	
 <b>Diluição:</b>		Pronto para uso. Não precisa ser diluído.			
		<b>Preparação da superfície:</b> Realizar a preparação da superfície conforme a ABNT NBR 13245: Para se obter uma pintura econômica uniforme e durável é indispensável que toda superfície esteja firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.			
<b>TIPO DE SUPERFÍCIE</b>			<b>CORREÇÃO IMEDIATA</b>		
		Reboco e concreto novo	Aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Depois aplique LEINERTEX Selador Acrílico Pigmentado ou LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.		
		Reboco fraco e de baixa coesão	Remover o que estiver solto e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto		
		Superfícies altamente absorventes como gesso e fibrocimento	Aplicar LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.		
		Superfícies caídas, descascadas, muito porosas ou calcinadas	Raspar, lixar, escovar e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.		
		Imperfeições rasas	Superfícies internas: Corrigir com LEINERTEX Massa Corrida ou LEINERTEX Base Niveladora Interior, conforme instruções de uso do produto. Superfícies externas: Corrigir com LEINERTEX Massa Acrílica ou LEINERTEX Base Niveladora Exterior, conforme instruções de uso do produto.		
		Imperfeições profundas	Corrigir com reboco e aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes		
		Manchas de gordura ou graxa	Lavar com solução de água potável e detergente doméstico. Enxaguar e aguardar a secagem antes de pintar.		
		Áreas mofadas	Eliminar a causa da umidade. Ex.: Infiltrações, goteiras ou vazamentos. Lavar a área mofada com solução de água potável e água sanitária em partes iguais, aguardar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem antes de pintar		
		Superfícies brilhantes e acetinadas	Fazer o lixamento até a eliminação total do brilho. Escovar e limpar antes de pintar.		
		Superfícies metálicas	Realizar prévio tratamento antioxidante como jateamento ou fosfatização. Também é necessário Fundo Anticorrosivo antes de receber a aplicação da tinta látex. É aconselhável utilizar uma tinta específica para metais.		
		Superfícies que não aceitam pinturas à base d'água	Superfícies esmaltadas, vitrificadas, envernizadas, enceradas, plastificadas, emborrachadas ou brilhantes: Nestas superfícies não haverá aderência eficiente da tinta.		
 <b>Tempo de secagem:</b>		 <b>Composição Química:</b>		 <b>Aplicação:</b>	
Ao toque: 30 minutos a 60 minutos. Entre demãos: 01 hora a 03 horas. Final: até 08 horas.		Dispersão aquosa de polímeros estireno-acrílicos, pigmentos ativos não metálicos, cargas minerais inertes e aditivos.		Desempenadeira metálica	
<b>Informações técnicas:</b>					
<b>Viscosidade:</b>		120000 a 160000 cP			
<b>pH:</b>		8,5 a 10,0			
<b>Massa específica:</b>		1,76 a 1,80 g/cm <sup>3</sup>			
<b>Recomendações:</b>					
Nunca usar caiação como fundo. Evitar pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Condições climáticas menos favoráveis (temperatura baixa e umidade relativa do ar elevada) podem causar o retardamento da secagem e cura deste produto. O rendimento e o desempenho do produto dependem da correta preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante: nivelamento da superfície, condições climáticas e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Conserve a nota fiscal e número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica. Em caso de quaisquer outras dúvidas ou esclarecimentos mais específicos, consulte nosso departamento técnico antes de utilizar o produto.					
<b>Assessoria Técnica:</b>		A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244.			
<b>Armazenagem:</b>		As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias.			
<b>Empilhamento máximo recomendado:</b>		Galão metálico: 05 unidades		Galão plástico: 04 unidades	
		Lata 28 kg: 04 unidades		Balde 25 kg: 03 unidades	
		Caixa 25 kg: 03 unidades			
<b>Validade:</b>		Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta.			
		<b>Última revisão: 19/05/2023</b>			
Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.					