

Boletim Técnico

A cor do sonho re	ealizado				Leinertex	
Produto:	Esmalte Sintético Fosco				0	
Descrição:	É um produto elaborado com resinas alquídicas especialmente selecionadas, proporcionando um elevado padrão de qualidade, definido pelo acabamento superior, secagem rápida, alta resistência, excelente poder de cobertura e grande rendimento.				ESMALTE SINTÉTICO SINTÉTICO SINTÉTICO	
Indicação de uso:	Interior				In the second se	
Cores:	Disponível em cores prontas para uso, conforme catálogo de cores.			1	3,6L STANDARD	
Classificação normativa:	Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais Tipo 4.2.1.6 (esmalte standard fosco).					
Embalagens:	Lata 112,5 mL Lata 225 mL Quarto 900 mL Galão 3,6 L		Acabamento: Fosco.			
Rendimento:	Lata 112,5 mL - Por demão: 1,25 m² a 1,5 m². Lata 225 mL - Por demão: 2,5 m² a 3 m². Quarto 900 mL - Por demão: 10 m² a 12,5 m². Galão 3,6 L - Por demão: 40 m² a 50 m².	Número de demãos:	Duas a três.	Diluição:	Usar somente Aguarrás. NÃO USAR THINNER. Para aplicação com pincel/rolo: Diluir até 10%. Para aplicação com pistola: Diluir até 30%.	
監	Preparação da superficie:	Realizar a preparação da superficie conforme ABNT NBR 13245: Para se obter uma pintura econômica, uniforme e durável é indispensável que toda superficie esteja firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo. Remover depósitos superficiais com escova de aço, palha de aço ou lixa. Remover resíduos de graxas, óleos ou gorduras, esfregando a superfície com pano embebido em Aguarrás. O brilho deve ser eliminado através de lixamento.				
♦	Metal novo	Lixar a superficie com lixa grana 180 a 320. Remover a poeira da superficie com ar comprimido e/ou pano embebido em Aguarrás. Aplicar Primer Anticorrosivo.				
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Metal com ferrugem	Remover totalmente a ferrugem usando lixa e/ou escova de aço. Limpar com Aguarrás. Aplicar uma demão de Zarcão ou Fundo Anticorrosivo. Após a secagem, lixar. Escovar e limpar antes de pintar.				
*==	Metal Repintura	Lixar a superfície. Se houver ferrugem tratar conforme indicação acima.				
	Alumínio e Galvanizados novo	Aplicar uma demão de Fundo para Galvanizado.				
×E	Alumínio e Galvanizados repintura	Raspar e lixar para remoção da tinta antiga. Escovar e limpar antes de pintar.				
	Madeira	Lixar a superficie para eliminar farpas e fiapos. Limpar a poeira com pano umedecido com Aguarrás. Aplicar selador para madeira.				
Tempo de secagem:	Composição Química:			Aplicação:		
Ao toque: 02 horas. Entre demãos: 04 a 08 horas. Para lixamento: 24 horas. Cura total: Dureza máxima em 10 dias.	Resinas alquidicas, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, aditivos.		Áreas grandes: Rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: Pincel de cerdas macias.			
Informações técnicas:						
Viscosidade:	80 a 95 KU					
Massa específica:						
Recomendações:						
Não aplicar o produto em dias chuvosos, com vento forte, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não misturar o produto com redutores, aceleradores, catalisadores ou produtos similares de composição química diferente ou desconhecida. Não interrompa a aplicação no meio da superficie. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Após aberta a embalagem, a sobra não utilizada do produto poderá sofrer alterações de desempenho. Conserve a nota fiscal e número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.						
Assessoria Técnica:	A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244.					
Armazenagem:	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias.					
Empilhamento máximo recomendado:	Latas 112,5 ml: 10 unidades.	Latas 225 ml: 10 unidades.	Quarto 900 ml: 06 unidades.	galões metálicos 3	6,6 L: 05 unidades.	

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Última revisão: 19/05/2023

Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta.