Leinertex
A cor do sonho realizado

Boletim Técnico

Produto:	**Fundo Universal Base Água, Metal e Madeira**				
Descrição:	Produto base água desenvolvido para proteger, selar e uniformizar superfícies de madeira e metal, de uso interno e externo. Possui excelente aderência e resistência, proporcionando ótimo desempenho como fundo preparador para o Esmalte Base Água LEINERTEX. Este produto também pode ser usado como acabamento.				
Indicação de uso:	Interior e exterior.				
Cores:	Disponível em cores prontas para uso, conforme catálogo de cores.				
Classificação normativa:	Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos - Tipo 4.1.2.10 (fundo nivelador).				
Embalagens:	Galão metálico e plástico 3,6 litros | Lata 18 litros | Balde 16 litros *Consultar embalagens disponíveis para cada região.	**Acabamento:**	Fundo fosco		
Rendimento:	Galão 3,6 L / por demão: 30 m² a 45 m². Balde 16 L / por demão: 133 m² a 200 m². Lata 18 L / por demão: 150 m² a 225 m².	**Número de demãos:**	**Uma a duas.**	**Diluição:**	1ª demão: 30% a 40% com água potável. 2ª demão: 10% a 20% com água potável. Misturar bem o produto antes e depois da diluição. Cada demão deve ser aplicada após a secagem da demão anterior.

Preparação da superfície:	Realizar a preparação da superfície conforme a ABNT NBR 13245: Para se obter uma pintura econômica uniforme e durável é indispensável que toda superfície esteja firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

TIPO DE SUPERFÍCIE	CORREÇÃO IMEDIATA
Reboco e concreto novo	Aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Depois aplique LEINERTEX Selador Acrílico Pigmentado ou LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.
Reboco fraco e de baixa coesão	Remover o que estiver solto e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto
Superfícies altamente absorventes como gesso e fibrocimento	Aplicar LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.
Superfícies caiadas, descascadas, muito porosas ou calcinadas	Raspar, lixar, escovar e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.
Imperfeições rasas	Superfícies internas: Corrigir com LEINERTEX Massa Corrida ou LEINERTEX Base Niveladora Interior, conforme instruções de uso do produto.
	Superfícies externas: Corrigir com LEINERTEX Massa Acrílica ou LEINERTEX Base Niveladora Exterior, conforme instruções de uso do produto.
Imperfeições profundas	Corrigir com reboco e aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes
Manchas de gordura ou graxa	Lavar com solução de água potável e detergente doméstico. Enxaguar e aguardar a secagem antes de pintar.
Áreas mofadas	Eliminar a causa da umidade. Ex.: Infiltrações, goteiras ou vazamentos. Lavar a área mofada com solução de água potável e água sanitária em partes iguais, aguardar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem antes de pintar
Superfícies brilhantes e acetinadas	Fazer o lixamento até a eliminação total do brilho. Escovar e limpar antes de pintar.
Superfícies metálicas	Realizar prévio tratamento antioxidante como jateamento ou fosfatização. Também é necessário Fundo Anticorrosivo antes de receber a aplicação da tinta látex. É aconselhável utilizar uma tinta específica para metais.
Superfícies que não aceitam pinturas à base d'água	Superfícies esmaltadas, vitrificadas, envernizadas, enceradas, plastificadas, emborrachadas ou brilhantes: Nestas superfícies não haverá aderência eficiente da tinta.

Tempo de secagem:	Composição Química:	Aplicação:
Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 03 horas. Final: 12 horas.	Polímero acrílico modificado, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e aditivos.	Rolo de lã baixa ou de espuma fina, pistola, pincel ou trincha de cerdas macias.

Informações técnicas:	
Viscosidade:	90 a 110 KU
pH:	8,5 a 10,0
Massa específica:	1,35 a 1,37 g/cm3

Recomendações:

Nunca usar caiação como fundo. Evitar pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Condições climáticas menos favoráveis (temperatura baixa e umidade relativa do ar elevada) podem causar o retardamento da secagem e cura deste produto. Até 30 dias após a pintura de tintas látex, pingos de chuvas podem provocar manchas. Se isso acontecer, lave toda a superfície com água imediatamente. O rendimento e o desempenho do produto dependem da correta preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante: nivelamento da superfície, condições climáticas e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
Conserve a nota fiscal e número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica. Em caso de quaisquer outras dúvidas ou esclarecimentos mais específicos, consulte nosso departamento técnico antes de utilizar o produto.

Assessoria Técnica:	A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244.			
Armazenagem:	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias.			
Empilhamento máximo recomendado:	Galões metálicos: 05 unidades	Galões plásticos: 04 unidades.	Baldes plásticos 16 L: 03 unidades.	Lata 18 L: 04 unidades
Validade:	Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta.		**Última revisão: 19/05/2023**	

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.