Leinertex
A cor do sonho realizado

Boletim Técnico

Produto:	**Verniz Marítimo**
Descrição:	Produto de fácil aplicação com ótima aderência e alastramento. Indicado para acabamento de portas, janelas e madeiras decorativas em ambientes externos e internos. Apresenta ótima resistência às intempéries.
Indicação de uso:	Exterior e interior.
Cores:	Incolor
Classificação normativa:	Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos – Classificação e requisitos - Tipo 4.3.1.7 (verniz com filtro solar brilhante).
Embalagens:	Quarto 900 mL | Galão 3,6 L *Consultar embalagens disponíveis para cada região. **Acabamento:** Brilhante.

Rendimento:	Quarto 900 mL - Mínimo 3,75 m² por 900 mL (rendimento em m² acabado por embalagem de 900 mL, obtido conforme ABNT NBR 16568). Galão 3,6 L - Mínimo 15 m² (rendimento em m² acabado por embalagem de 3,6 L, obtido conforme ABNT NBR 16568).	**Número de demãos:**	**Áreas internas: Duas a três.** **Áreas externas: Três a quatro.**	**Diluição:**	USAR SOMENTE AGUARRÁS. Para aplicação com rolo/pincel: Diluir até 10% (Para 10 partes de verniz usar até 1 parte de aguarrás). Para aplicação com pistola: Diluir até 30% (Para 10 partes de verniz usar até 3 partes de aguarrás).

Preparação da superfície:

TIPO DE SUPERFÍCIE		CORREÇÃO IMEDIATA
	Madeira Nova	Lixar e remover todo tipo de resíduo. Em madeiras que estejam impregnadas com produto à base de óleo, remova-o com solvente adequado para esta finalidade. Promova o lixamento no sentido das fibras da madeira. Remover o pó resultante do lixamento. Selar a superfície com o próprio verniz diluído 1:1 com Leinertex Aguarrás ou com Fundo Selador base solvente. Vãos e fendas devem ser atentamente envernizados. Aplicar as demais demãos diluindo conforme recomendação, respeitando o intervalo entre demãos e repassando uma lixa grana 320 a 400 antes da demão subsequente. Madeira resinosa: Selar com duas demãos de produto fabricado para este fim, evitando assim manchas e alterações na secagem.
	Repintura	Em pinturas em boas condições, lixar com lixa 240 ou 280, remover resíduos de pó e aplicar o verniz. Em caso de superfícies brilhantes, lixar até a eliminação total do brilho. Para repinturas em madeiras que apresentam fissuras, partículas soltas, descascamentos, falta de aderência, camada muito espessa ou ataque de fungos, remover completamente o acabamento interior.

Tempo de secagem:	**Composição Química:**	**Aplicação:**
Condições normais de temperatura e umidade: Ao toque: 04 horas a 06 horas. Entre demãos: 08 horas. Final: 24 horas.	Resinas alquídicas modificadas, secantes, solventes alifáticos, um pequeno teor de aromáticos e filtro solar.	Áreas grandes: rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas pequenas

Informações técnicas:	
Viscosidade:	41 a 65 KU
Massa específica:	0,88 a 0,91 g/cm3

Recomendações:

Não aplicar o produto em dias chuvosos, com vento forte, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 80%. Para garantir a durabilidade do produto, aguardar duas semanas para a limpeza da superfície pintada. Limpar com pano levemente umedecido em água. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Não misturar o produto com redutores, aceleradores, catalisadores ou produtos similares de composição química diferente ou desconhecida. Após aberta a embalagem, a sobra não utilizada do produto poderá sofrer alterações de desempenho.

Assessoria Técnica:	A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244.	
Armazenagem:	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias.	
Empilhamento máximo recomendado:	Galões metálicos 3,6 L: 05 unidades.	Quarto 900 ml: 06 unidades.
Validade:	Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta.	**Última revisão: 19/05/2023**

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.