











<b>Produto:</b>	<b>Verniz Restaurador</b>		
<b>Descrição:</b>	Verniz sintético de acabamento brilhante. Indicado para decorar e proteger superfícies de madeira em ambientes internos e externos. Disponível nas cores Mogno e Imbuia, o Verniz Restaurador Leinertex altera a tonalidade da superfície da madeira e valoriza os veios naturais de madeiras menos nobres. Possui ótima resistência às intempéries.		
<b>Indicação de uso:</b>	Exterior e interior.		
<b>Cores:</b>	Mogno e Imbuia.		
<b>Classificação normativa:</b>	Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos – Classificação e requisitos - Tipo 4.3.1.7 (verniz com filtro solar brilhante).		
<b>Embalagens:</b>	Quarto 900 mL   Galão 3,6 L *Consultar embalagens disponíveis para cada região.	<b>Acabamento:</b> Brilhante.	
<b>Rendimento:</b>	 <p>Quarto 900 mL - Mínimo 3,75 m² por 900 mL (rendimento em m² acabado por embalagem de 900 mL, obtido conforme ABNT NBR 16568). Galão 3,6 L - Mínimo 15 m² (rendimento em m² acabado por embalagem de 3,6 L, obtido conforme ABNT NBR 16568).</p>	 <p><b>Número de demãos:</b></p> <p>Áreas internas: Duas a três Áreas externas: Três a quatro.</p>	 <p><b>Diluição:</b></p> <p>USAR SOMENTE AGUARRÁS. Para aplicação com rolo/pincel: Diluir até 10% (Para 10 partes de verniz usar até 1 parte de aguarrás). Para aplicação com pistola: Diluir até 30% (Para 10 partes de verniz usar até 3 partes de aguarrás).</p>

**Preparação da superfície:**

TIPO DE SUPERFÍCIE	CORREÇÃO IMEDIATA
 <p><b>Madeira Nova</b></p>	Lixar e remover todo tipo de resíduo. Em madeiras que estejam impregnadas com produto à base de óleo, remova-o com solvente adequado para esta finalidade. Promova o lixamento no sentido das fibras da madeira. Remover o pó resultante do lixamento. Selar a superfície com o próprio verniz diluído 1:1 com Leinertex Aguarrás ou com Fundo Selador base solvente. Vãos e fendas devem ser atentamente envernizados. Aplicar as demais demãos diluindo conforme recomendação, respeitando o intervalo entre demãos e repassando uma lixa grana 320 a 400 antes da demão subsequente. Madeira resinosa: Selar com duas demãos de produto fabricado para este fim, evitando assim manchas e alterações na secagem.
 <p><b>Repintura</b></p>	Em pinturas em boas condições, lixar com lixa 240 ou 280, remover resíduos de pó e aplicar o verniz. Em caso de superfícies brilhantes, lixar até a eliminação total do brilho. Para repinturas em madeiras que apresentam fissuras, partículas soltas, descascamentos, falta de aderência, camada muito espessa ou ataque de fungos, remover completamente o acabamento interior.

Tempo de secagem:	Composição Química:	Aplicação:
 <p>Condições normais de temperatura e umidade: Ao toque: 04 horas a 06 horas. Entre demãos: 08 horas. Final: 24 horas.</p>	 <p>Resinas alquídicas modificadas, secantes, solventes alifáticos, um pequeno teor de aromáticos e filtro solar.</p>	 <p>Áreas grandes: rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas pequenas</p>
<b>Informações técnicas:</b>		
<b>Viscosidade:</b>	41 a 65 KU	
<b>Massa específica:</b>	0,88 a 0,91 g/cm³	

**Recomendações:**

Não aplicar o produto em dias chuvosos, com vento forte, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 80%. Para garantir a durabilidade do produto, aguardar duas semanas para a limpeza da superfície pintada. Limpar com pano levemente umedecido em água. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Não misturar o produto com redutores, aceleradores, catalisadores ou produtos similares de composição química diferente ou desconhecida. Após aberta a embalagem, a sobra não utilizada do produto poderá sofrer alterações de desempenho.

<b>Assessoria Técnica:</b>	A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244.		
<b>Armazenagem:</b>	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias.		
<b>Empilhamento máximo recomendado:</b>	Galões metálicos 3,6 L: 05 unidades.	Quarto 900 ml: 06 unidades.	
<b>Validade:</b>	Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta.	<b>Última revisão: 19/05/2023</b>	

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.