




| | | | |
|---|---|---|-----------------------------|
| Produto: | | Fundo Universal | |
| Descrição: | | Produto base água desenvolvido para proteger, promover aderência, uniformizar e dar acabamento em superfícies de galvanizado, zinco, metal, madeira, alumínio, alvenaria e PVC. Possui excelente aderência e resistência, proporcionando ótimo desempenho como fundo preparador para o LEINERTEX Esmalte Base Água. Este produto também pode ser usado como acabamento. | |
| Indicação de uso: | | Interior e exterior. | |
| Cores: | | Disponível em cores prontas para uso, conforme catálogo de cores. | |
| Classificação normativa: | | Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos - Tipo 4.1.2.1 (fundo para aderência em metais não ferrosos), Tipo 4.1.2.3 (fundo para aderência em metais não ferrosos e anticorrosivos para metais ferrosos), Tipo 4.1.2.4 (fundo para aderência em superfícies não metálicas), Tipo 4.1.2.10 (fundo nivelador). | |
| Embalagens: | | Acabamento: | Fosco |
| Rendimento: | | Número de demãos: | Uma a duas. |
| Diluição: | | 1ª demão: 30% a 40% com água potável. 2ª demão: 10% a 20% com água potável. Misturar bem o produto antes e depois da diluição. Cada demão deve ser aplicada após a secagem da demão anterior. | |
| Preparação da superfície: | | Realizar a preparação da superfície conforme a ABNT NBR 13245: Para se obter uma pintura econômica uniforme e durável é indispensável que toda superfície esteja firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo. Para uma perfeita aderência do LEINERTEX Fundo Universal, a superfície deve estar completamente limpa e seca. | |
| TIPO DE SUPERFÍCIE | | CORREÇÃO IMEDIATA | |
|  | Madeira nova | Lixar e remover farpas, retirando a poeira com pano úmido. Aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal. Caso a superfície apresente imperfeições, corrija-las utilizando massa para madeira e em seguida aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal. OBS.: Madeiras resinosas devem ser tratadas adequadamente antes da aplicação do LEINERTEX Fundo Universal. | |
|  | Madeira - Repintura | Lixar certificando-se da total eliminação do brilho e limpar com pano úmido. Caso a superfície apresente imperfeições, corrija-las. | |
|  | Metais Novos e Repintura | Lixar e eliminar possíveis pontos de ferrugem ou qualquer outra impureza. Caso haja ferrugem, usar produto conversor de ferrugem antes de aplicar o LEINERTEX Fundo Universal. Limpar e secar a superfície. Aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal. | |
|  | Galvanizados, Alumínio, Zinco, azulejos e PVC | Eliminar qualquer resíduo de poeira, gordura, graxa, sabão etc. Depois, limpar com pano úmido e aguardar a secagem. Aplicar de uma a duas demãos de LEINERTEX Fundo Universal Metal e Madeira. | |
| O LEINERTEX Fundo Universal pode ser aplicado também em alvenaria, como acabamento. Para aplicação em alvenaria, seguir as recomendações de preparação da superfície conforme a ABNT NBR 13245. | | | |
| Tempo de secagem: | | Composição Química: | |
| Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 03 horas. Final: 12 horas. | | Polímero acrílico modificado, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e aditivos. | |
| Aplicação: | | Rolo de lã baixa ou de espuma fina, pistola, pincel ou trincha de cerdas macias. | |
| Informações técnicas: | | | |
| Viscosidade: | | 90 a 110 KU | |
| pH: | | 8,5 a 10,0 | |
| Massa específica: | | 1,35 a 1,37 g/cm3 | |
| Recomendações: | | | |
| Nunca usar calção como fundo. Evitar pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Condições climáticas menos favoráveis (temperatura baixa e umidade relativa do ar elevada) podem causar o retardamento da secagem e cura deste produto. O rendimento e o desempenho do produto dependem da correta preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante: nivelamento da superfície, condições climáticas e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Conserve a nota fiscal e número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica. Em caso de quaisquer outras dúvidas ou esclarecimentos mais específicos, consulte nosso departamento técnico antes de utilizar o produto. | | | |
| Assessoria Técnica: | | A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244. | |
| Armazenagem: | | As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias. | |
| Empilhamento máximo recomendado: | | Galões metálicos: 05 unidades | Quarto 900 mL: 06 unidades. |
| Validade: | | Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta. Última revisão: 13/05/2024 | |
| <i>Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.</i> | | | |