


 A cor do sonho realizado		Boletim Técnico		EXTERIOR/INTERIOR  SLIM REVESTIMENTOS 23kg PREMIUM	
Produto:		Micro Rústico Slim			
Descrição:		Produto de alto padrão com acabamento em relevo de efeito riscado. Indicado para obras que exijam desempenho, durabilidade e sofisticação. A grande consistência permite disfarçar imperfeições da superfície.			
Indicação de uso:		Interior e exterior.			
Cores:		Disponível em cores prontas para uso, conforme catálogo de cores.			
Classificação normativa:		Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos – item 4.6.3 (Textura de grãos grossos).			
Embalagens:		Lata 23 kg	Acabamento:	Efeito riscado especial.	
 Rendimento:		23 kg/ Por demão = 10,1 m² a 13,8 m².	 Número de demãos:	uma demão.	
 Diluição:					
 Preparação da superfície:		Realizar a preparação da superfície conforme a ABNT NBR 13245: Para se obter uma pintura econômica, uniforme e durável é indispensável que toda superfície esteja firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.			
TIPO DE SUPERFÍCIE			CORREÇÃO IMEDIATA		
		Reboco e concreto novo		Aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Depois aplique LEINERTEX Selador Acrílico Pigmentado ou LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.	
		Reboco fraco e de baixa coesão		Remover o que estiver solto e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto	
		Superfícies altamente absorventes como gesso e fibrocimento		Aplicar LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.	
		Superfícies caiadas, descascadas, muito porosas ou calcinadas		Raspar, lixar, escovar e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.	
		Imperfeições rasas		Superfícies internas: Corrigir com LEINERTEX Massa Corrida ou LEINERTEX Base Niveladora Interior, conforme instruções de uso do produto. Superfícies externas: Corrigir com LEINERTEX Massa Acrílica ou LEINERTEX Base Niveladora Exterior, conforme instruções de uso do produto.	
		Imperfeições profundas		Corrigir com reboco e aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes	
		Manchas de gordura ou graxa		Lavar com solução de água potável e detergente doméstico. Enxaguar e aguardar a secagem antes de pintar.	
		Áreas mofadas		Eliminar a causa da umidade. Ex.: Infiltrações, goteiras ou vazamentos. Lavar a área mofada com solução de água potável e água sanitária em partes iguais, aguardar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem antes de pintar	
		Superfícies brilhantes e acetinadas		Fazer o lixamento até a eliminação total do brilho. Escovar e limpar antes de pintar.	
		Superfícies metálicas		Realizar prévio tratamento antioxidante como jateamento ou fosfatização. Também é necessário Fundo Anticorrosivo antes de receber a aplicação da tinta látex. É aconselhável utilizar uma tinta específica para metais.	
		Superfícies que não aceitam pinturas à base d'água		Superfícies esmaltadas, vitrificadas, envernizadas, enceradas, plastificadas, emborrachadas ou brilhantes: Nestas superfícies não haverá aderência eficiente da tinta.	
 Tempo de secagem:		 Composição Química:		 Aplicação:	
Ao toque: 01 hora.		Dispersão aquosa de polímeros estireno-acrílicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e aditivos.		Recomenda-se aplicar como fundo para o Micro Rústico Slim uma demão de tinta LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Selador Acrílico ou LEINERTEX Evolution Acrílico Fosco na mesma cor. Espalhar o Micro Rústico Slim com desempenadeira metálica em uma área de 2 a 3 metros, sem diluição. Com a mesma desempenadeira, retirar o excesso do material até atingir as pedras de riscagem. A seguir, com uma desempenadeira plástica, criar o efeito riscado em movimentos verticais, horizontais, diagonais ou circulares, conforme o acabamento desejado. Após riscar, acentuar as áreas espalhadas alisando-as ligeiramente com a desempenadeira plástica.	
Final: 8 horas.					
Cura Total: 72 horas.					
Viscosidade:		98.000 cP a 115.000 cP			
pH:		8,5 a 10,0			
Massa específica:		1,78 à 1,90 g/cm3			
Recomendações:					
Nunca usar caiação como fundo. Evitar pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Condições climáticas menos favoráveis (temperatura baixa e umidade relativa do ar elevada) podem causar o retardamento da secagem e cura deste produto. Até 30 dias após a pintura de tintas látex, pingos de chuvas podem provocar manchas. Se isso acontecer, lave toda a superfície com água imediatamente. O rendimento e o desempenho do produto dependem da correta preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante: nivelamento da superfície, condições climáticas e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Conserve a nota fiscal e número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica. Em caso de quaisquer outras dúvidas ou esclarecimentos mais específicos, consulte nosso departamento técnico antes de utilizar o produto.					
Assessoria Técnica:		A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244.			
Armazenagem:		As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias.			
Empilhamento máximo recomendado:		Latas 25 kg: 04 unidades.			
Validade:		Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta.		Última revisão: 19/05/2023	
Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.					