

 Boletim Técnico A cor do sonho realizado			
Produto:		Pisos e Cimentados	
Descrição:		Tinta à base de resina acrílica especial para pisos cimentados, telhas cerâmicas e de fibrocimento, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos, cimentados e áreas de recreação. Tem grande poder de cobertura, alta durabilidade e efeito antiderrapante. Muito resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas.	
Indicação de uso:		Exterior e interior.	
Cores:		Disponível em cores prontas para uso, conforme catálogo de cores.	
Classificação normativa:		Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos – Item 4.5.14 (látex para piso))	
Embalagens:		Acabamento:	Fosco.
 Rendimento:		Cores Branco, Amarelo Demarcação e Vermelho segurança: Mínimo 14 m² por 3,6 L (rendimento em m² acabado, ou seja, pintura final por embalagem de 3,6 L conforme ABNT NBR 14942) Mínimo 70 m² por 18 L (rendimento em m² acabado, ou seja, pintura final por embalagem de 18 L conforme ABNT NBR 14942). Demais cores: Mínimo 24 m² por 3,6 L (rendimento em m² acabado, ou seja, pintura final por embalagem de 3,6 L conforme ABNT NBR 14942) Mínimo 120 m² por 18 L (rendimento em m² acabado, ou seja, pintura final por embalagem de 18 L conforme ABNT NBR 14942).	
 Número de demãos:		2 a 3 Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos. No caso de repintura de cores claras sobre cores escuras o número de demãos necessárias pode aumentar significativamente	 Diluição: Misturar bem a tinta antes e depois da diluição. 1ª demão: Diluir 30% a 40% com água potável. Demais demãos: Diluir 20% com água potável.
 Preparação da superfície:		A preparação da superfície é indispensável e fundamental para se obter uma pintura econômica, uniforme e durável. Recomenda-se ainda a limpeza e extração total de todo elemento capaz de comprometer a aderência da Tinta Piso no solo, tais como: poeira, gordura, graxa, sabão, mofo e areia. Não aplicar LEINERTEX Pisos e Cimentados em superfícies com fungo, bolor, cimento queimado, cimento novo não queimado (piso em processo de cura inferior a 40 dias), argamassa de cimento, piso de granito, pisos esmaltados, vitrificados ou porcelanizados, cerâmica e qualquer superfície polida ou com brilho. Realizar a preparação da superfície conforme a ABNT NBR 13245:	
TIPO DE SUPERFÍCIE		CORREÇÃO IMEDIATA	
	Reboco e concreto novo	Aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Depois aplique LEINERTEX Selador Acrílico Pigmentado ou LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.	
	Reboco fraco e de baixa coesão	Remover o que estiver solto e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto	
	Superfícies altamente absorventes como gesso e fibrocimento	Aplicar LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.	
	Superfícies caídas, descascadas, muito porosas ou calcinadas	Raspar, lixar, escovar e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.	
	Imperfeições rasas	Superfícies internas: Corrigir com LEINERTEX Massa Corrida ou LEINERTEX Base Niveladora Interior, conforme instruções de uso do produto. Superfícies externas: Corrigir com LEINERTEX Massa Acrílica ou LEINERTEX Base Niveladora Exterior, conforme instruções de uso do produto.	
	Imperfeições profundas	Corrigir com reboco e aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes	
	Manchas de gordura ou graxa	Lavar com solução de água potável e detergente doméstico. Enxaguar e aguardar a secagem antes de pintar.	
	Áreas mofadas	Eliminar a causa da umidade. Ex.: Infiltrações, goteiras ou vazamentos. Lavar a área mofada com solução de água potável e água sanitária em partes iguais, aguardar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem antes de pintar	
	Superfícies brilhantes e acetinadas	Fazer o lixamento até a eliminação total do brilho. Escovar e limpar antes de pintar.	
	Superfícies metálicas	Realizar prévio tratamento antioxidante como jateamento ou fosfatização. Também é necessário Fundo Anticorrosivo antes de receber a aplicação da tinta látex. É aconselhável utilizar uma tinta específica para metais.	
	Superfícies que não aceitam pinturas à base d'água	Superfícies esmaltadas, vitrificadas, envernizadas, enceradas, plastificadas, emborrachadas ou brilhantes: Nestas superfícies não haverá aderência eficiente da tinta.	
 Tempo de secagem:		 Composição Química:	 Aplicação:
Ao toque: 01 hora.		Dispersão aquosa de polímeros estireno-acrílicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e aditivos.	Rolo de lã baixa ou de espuma fina, pincel ou trincha de cerdas macias.
Entre demãos: 04 horas.			
Tráfego de pessoas: 24 horas.			
Veículos leves: 48 horas.			
Veículos pesados: 72 horas.			
Informações técnicas:			
Viscosidade:		90 a 110 KU	
pH:		8,5 a 10,0	
Massa específica:		1,24 a 1,33 g/cm3	
Recomendações:			

Evitar pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C ou acima 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Condições climáticas menos favoráveis (temperatura baixa e umidade relativa do ar elevada) podem causar o retardamento da secagem e cura deste produto. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuvas podem provocar manchas. Se isso acontecer, lave toda a superfície com água imediatamente. Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. Suas características físico-químicas são garantidas desde que seja manipulado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O rendimento e o desempenho do produto podem ser afetados por fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: tipos e condições ideais de preparação de superfície, qualificação profissional do aplicador, diluição, condições climáticas locais e equipamento utilizado. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Conserve a nota fiscal e número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica. A Ficha com Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: www.leinertex.com.br

Assessoria Técnica:	A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244.	
Armazenagem:	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias.	
Empilhamento máximo recomendado:	Galões metálicos: 05 unidades	Latas 18 L: 04 unidades.
Validade:	Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta. Última revisão: 24/07/2026	

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

--