

 Boletim Técnico			
Produto:		Textura Projetada	
Descrição:		Textura acrílica de alto desempenho para aplicação com equipamentos de projeção. Produto hidrorrepelente e de alta durabilidade, que proporciona efeito personalizado em alto relevo, de acordo com a aplicação.	
Indicação de uso:		Exterior e interior	
Cores:		Branco neve, Papel picado, Palha suave, Gelo seco, Novo camurça, Nevada, Viena, Munique, Zurique, Capuccino, Milão, Bristol, Londres, Terra Queimada e Concreto.	
Classificação normativa:		Produto em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 11702:2021 (Tintas para construção civil – Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais – Classificação e requisitos – Item 4.6.2 (textura grãos médios).	
Embalagens:		Lata 23 kg Caixa 25 kg	Acabamento: Textura em alto relevo.
 Rendimento:		 Número de demãos:	 Diluição:
Lata 23 kg por demão: 6,5 m² a 9,0 m². Caixa 25 kg por demão: 7,0 m² a 9,8 m².		Duas demãos (uma demão de pulverização e uma demão de flocagem).	Para a demão de pulverização, diluir de 5% a 7% (para 1 lata de 23 kg, adicionar 1 L e 380 mL de água potável). Para a demão de flocagem, diluir 1,5% (para 1 lata de 23 kg, adicionar 345 mL de água potável).
 Preparação da superfície:		Realizar a preparação da superfície conforme a ABNT NBR 13245: Para se obter uma pintura econômica, uniforme e durável é indispensável que toda superfície esteja firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.	
TIPO DE SUPERFÍCIE		CORREÇÃO IMEDIATA	
	Reboco e concreto novo	Aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Depois aplicar LEINERTEX Selador Acrílico Pigmentado ou LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.	
	Reboco fraco e de baixa coesão	Remover o que estiver solto e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto	
	Superfícies altamente absorventes como gesso e fibrocimento	Aplicar LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.	
	Superfícies caídas, descascadas, muito porosas ou calcinadas	Raspar, lixar, escovar e aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes, conforme instruções de uso do produto.	
	Imperfeições rasas	Superfícies internas: Corrigir com LEINERTEX Massa Corrida ou LEINERTEX Base Niveladora Interior, conforme instruções de uso do produto. Superfícies externas: Corrigir com LEINERTEX Massa Acrílica ou LEINERTEX Base Niveladora Exterior, conforme instruções de uso do produto.	
	Imperfeições profundas	Corrigir com reboco e aguardar a secagem e cura total por no mínimo 30 dias. Aplicar LEINERTEX Fundo Preparador de Paredes	
	Manchas de gordura ou graxa	Lavar com solução de água potável e detergente doméstico. Enxaguar e aguardar a secagem antes de pintar.	
	Áreas mofadas	Eliminar a causa da umidade. Ex.: Infiltrações, goteiras ou vazamentos. Lavar a área mofada com solução de água potável e água sanitária em partes iguais, aguardar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem antes de pintar	
	Superfícies brilhantes e acetinadas	Fazer o lixamento até a eliminação total do brilho. Escovar e limpar antes de pintar.	
	Superfícies metálicas	Realizar prévio tratamento antioxidante como jateamento ou fosfatização. Também é necessário Fundo Anticorrosivo antes de receber a aplicação da tinta látex. É aconselhável utilizar uma tinta específica para metais.	
	Superfícies que não aceitam pinturas à base d'água	Superfícies esmaltadas, vitrificadas, envernizadas, enceradas, plastificadas, emborrachadas ou brilhantes: Nestas superfícies não haverá aderência eficiente da tinta.	
	Produtos sujeitos à reação tipo desmoldantes	Remover todo resíduo do produto antes da superfície ser revestida de pintura/acabamento para que não ocorram problemas futuros oriundos dos resíduos de desmoldantes na superfície. Orientações diversas podem ser solicitadas ao departamento de assistência técnica LEINERTEX.	
 Tempo de secagem:		 Composição Química:	
Ao toque: 01 hora.		Final: 24 horas.	
Cura Inicial: 72 horas.		Cura Final: 15 dias. Dependendo do tipo de superfície pode ser necessário um número maior de demãos e neste caso cada demão deve ser aplicada após a secagem da demão anterior (12 horas).	
Dispersão aquosa de polímeros estireno-acrílicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e aditivos.			
 Aplicação:			
É importante regularizar a absorção da superfície antes de realizar a aplicação de revestimentos texturizados. Superfícies com reparo de fissuras e trincas, realizado com produtos à base de silicone, PU's e outros, ou superfícies que apresentam em sua estrutura, materiais aparentes de composição e absorção diferentes (ex.: alvenaria e estrutura metálica aparente), podem apresentar defeitos visíveis no acabamento, conhecido como "mapeamento". Nestes casos, recomenda-se aplicar 1 demão de Leinertex Textucril Textura Acrílica, com diluição de 50%, com rolo de pelo alto, como fundo regularizador antes da aplicação do Revestimento Design. Recomenda-se aplicar como fundo para a Textura Projetada, uma a duas demãos de LEINERTEX Primer Acrílico ou LEINERTEX Evolution Acrílico Fosco, na mesma cor. Após realizar a diluição indicada, fazer a aplicação da primeira demão, com equipamento de projeção: pulverização (diluição de até 7%). A pistola deve estar regulada com bico com abertura de 10 mm de diâmetro. Para demão de pulverização, aplicar o produto de maneira regular e uniforme em toda a superfície, cobrindo o substrato. Após a secagem (variável de acordo com a superfície), realizar a aplicação da segunda demão: flocagem (diluição de 1,5%). A demão de flocagem deve ser realizada com a pistola regulada com bico com abertura de 11 mm de diâmetro. Aplicar o produto de maneira que os flocos fiquem uniformes e regulares, com certa distância entre eles. Atenção: o efeito desejado está bastante relacionado a etapa de execução da flocagem. Flocos maiores farão que a textura apresente relevo mais alto. Flocos menores e mais distantes apresentarão acabamento em relevo mais baixo. O momento ideal de iniciar o nivelamento dos flocos com a desempenadeira plástica é quando for possível nivelar os flocos sem que fique produto aderido na desempenadeira (o tempo de secagem depende do ambiente e substrato em que o produto foi aplicado). Para verificar o ponto ideal de nivelamento, comece desempenando em um dos cantos da superfície. Realizar o nivelamento com a desempenadeira plástica, de maneira uniforme, com movimentos circulares, sem pressão demasiada. O efeito obtido também está relacionado à pressão realizada com a desempenadeira no processo de nivelamento dos flocos. Outros efeitos decorativos podem ser obtidos de acordo com a forma de aplicação e abertura do bico da pistola de projeção. Ex.: o efeito "chapisco" pode ser obtido quando não é realizada a etapa de nivelamento dos flocos. Em caso de quaisquer outras dúvidas ou esclarecimentos mais específicos, consulte nosso departamento técnico antes de utilizar o produto.			
Informações de desempenho técnico:			
Metodologia de ensaio:		Resultados:	
Teor de sólidos – ABNT NBR 15315		> 75%	
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) – ABNT NBR 16388		< 50 g/L	
Resistência ao crescimento de fungos em placas Petri, com lixiviação – ABNT NBR 15987		Resiste	
Determinação da resistência de aderência à tração - ABNT NBR 16912		> 0,4 MPa	
Determinação da resistência de aderência à tração após envelhecimento acelerado 600 h - ABNT NBR 16912		> 0,4 MPa	

Determinação da permeabilidade à água por coluna d'água (24 h de exposição à coluna de vidro com água - ABNT NBR 17012)		< 0,3 mL	
Viscosidade:		170000 cP a 230000 cP	
pH:		8,5 a 10,0	
Massa específica:		1,70 a 1,80 g/cm3	
Recomendações:			
Nunca usar calação como fundo. Evitar pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Condições climáticas menos favoráveis (temperatura baixa e umidade relativa do ar elevada) podem causar o retardamento da secagem e cura deste produto. O rendimento e o desempenho do produto dependem da correta preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante: nivelamento da superfície, condições climáticas e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. As cores são apenas uma referência, podendo sofrer alterações de tonalidade dependendo da superfície aplicada e forma de aplicação. Uma cor escolhida em produtos e acabamentos diferentes poderá apresentar variação de tonalidade. Cores que em sua composição apresentam pigmentos orgânicos amarelo, vermelho, laranja e magenta podem sofrer desbotamento quando expostos à incidência de raios U.V, devido à sua natureza. Sobre amplas superfícies, recomenda-se aplicar o mesmo lote do produto. Cores aplicadas de um mesmo lote ou de lotes diferentes há algum tempo, em comparação com uma aplicação recente, apresentarão diferença de cor devido condições como poeira, elou ação do intemperismo. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Se for necessário retocar, fazer a pintura de toda superfície (aplicar uma nova demão do produto). Conserve a nota fiscal e número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica. Em caso de quaisquer outras dúvidas ou esclarecimentos mais específicos, consulte nosso departamento técnico antes de utilizar o produto. A Ficha com Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: www.leinertex.com.br			
Assessoria Técnica:	A Leinertex mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativa à sua linha de produtos. Ligação gratuita 0800 – 70 44 244.		
Armazenagem:	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de animais, fontes de calor e crianças. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Não reutilizar as embalagens vazias.		
Empilhamento máximo recomendado:	Lata 23 kg: 04 unidades.		Caixa 25 kg: 03 unidades.
Validade:	Recomenda-se o uso conforme a data de validade informada na etiqueta.		Última revisão: 06/08/2026
<i>Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.</i>			